



Flammwidrigkeitsprüfung nach UL 94

	HB	Langsames Brennen einer horizontalen Probe, Brenngeschwindigkeit < 76 mm/ min für eine Dicke < 3mm, Brenngeschwindigkeit < 38 mm/ min für eine Dicke > 3 mm	
	V - 0	Brennen endet innerhalb von 10 Sekunden an einem vertikalen Probekörper, Abtropfen ist nicht zulässig	
	V - 1	Brennen endet innerhalb von 30 Sekunden an einem vertikalen Probekörper, Abtropfen ist nicht zulässig	
	V - 2	Brennen endet innerhalb von 30 Sekunden an einem vertikalen Probekörper, Abtropfen ist zulässig	



Link

<http://www.ul.com/plastics/flame.html>